

POWERED BY Dialog

BEST AVAILABLE COPY

MANUFACTURE OF ELECTRON EMITTING SOURCE, THE ELECTRON EMITTING SOURCE AND FLUORESCENT TYPE DISPLAY**Publication Number:** 2001-035361 (JP 2001035361 A) , February 09, 2001**Inventors:**

- ITO SHIGEO
- NIIYAMA TAKEHIRO

Applicants

- FUTABA CORP

Application Number: 11-202562 (JP 99202562) , July 16, 1999**International Class:**

- H01J-009/02
- H01J-001/304
- H01J-031/12

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently emit the electron with low-voltage drive by using a carbon material having at least one of carbon nanotube, fullerene, nanoparticle, nanocapsule and carbon nanohorn. **SOLUTION:** A cathode conductor 102, a resistor layer 201 and an emitter 301 made of the carbon material including carbon nanotube are laminated on an insulating substrate 101. Etching is performed to the upper surface of the emitter 301 by dry etching. Thereafter, a rib-like gate electrode 403 is formed so as to complete an electron emitting source. **COPYRIGHT:** (C)2001,JPO

JAPIO

© 2004 Japan Patent Information Organization. All rights reserved.
Dialog® File Number 347 Accession Number 6807877

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-35361

(P2001-35361A)

(43) 公開日 平成13年2月9日 (2001.2.9)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード(参考)

H 0 1 J 9/02
1/304
31/12

H 0 1 J 9/02
31/12
1/30

B 5 C 0 3 6
C
F

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号

特願平11-202562

(22) 出願日

平成11年7月16日 (1999.7.16)

(71) 出願人 000201814

双葉電子工業株式会社
千葉県茂原市大芝629

(72) 発明者 伊藤 茂生

千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式
会社内

(72) 発明者 新山 剛宏

千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式
会社内

(74) 代理人 100099726

弁理士 大塚 秀一


Fターム(参考) 5C036 EE01 EE19 EF01 EF05 EF06
EF08 EG02 EG12 EH11

(54) 【発明の名称】 電子放出源の製造方法、電子放出源及び蛍光発光型表示器

(57) 【要約】

【課題】 カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパー
ティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中
の少なくとも一つを有するカーボン材料を用いて、低電
圧駆動で高効率な電子放出を可能にすること。

【解決手段】 絶縁基板101上に、カソード導体10
2、抵抗層201、カーボンナノチューブを含むカーボ
ン材料によって形成されたエミッタ301を積層した
後、ドライエッチングによってエミッタ301の上部表
面をエッチング処理する。その後、リブ状ゲート電極4
03を形成することにより電子放出源が完成する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 カソード導体とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源の製造方法において、
絶縁基板にカソード導体を被着する工程と、
前記カソード導体にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むペースト材料を被着してエミッタを形成する工程と、
前記エミッタの表面をドライエッチングによりエッチング処理する工程と、
前記エミッタから離間する位置にゲート電極を形成する工程とを備えて成ることを特徴とする電子放出源の製造方法。

【請求項 2】 カソード導体とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源の製造方法において、
絶縁基板にカソード導体を被着する工程と、
前記カソード導体に抵抗層を被着する工程と、
前記抵抗層にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むペースト材料を被着してエミッタを形成する工程と、
前記エミッタの表面をドライエッチングによりエッチング処理する工程と、
前記エミッタから離間する位置にゲート電極を形成する工程とを備えて成ることを特徴とする電子放出源の製造方法。

【請求項 3】 前記ドライエッチングは、 H_2 又は O_2 を含むエッチングガス、あるいは、 C_xH_y 系ガス又は $C_xH_yF_z$ 系ガスを含むエッチングガスを使用した反応性イオンエッチングであることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の電子放出源の製造方法。

【請求項 4】 カソード導体とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源において、
前記エミッタは、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材料を、直接又は抵抗層を介して前記カソード導体に被着すると共に、前記カーボン材料をドライエッチングによってエッチング処理することにより形成したことを特徴とする電子放出源。

【請求項 5】 電子放出源及び蛍光体が被着されたアノード電極を真空気密容器内に配設し、前記電子放出源から放出される電子を前記蛍光体に射突させることにより発光表示を行う蛍光発光型表示器において、

前記電子放出源として、請求項 4 記載の電子放出源を使用したことを特徴とする蛍光発光型表示器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電子を放出する電子放出源の製造方法、これによって製造した電子放出源及び前記電子放出源を使用した蛍光発光型表示器に関する。

【0002】

10 【従来の技術】従来から、カソード導体とゲート電極（引き出し電極）間に、電子を放出する電子放出材料によって形成されたエミッタを配設し、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源が一部で実用化され又、研究が進められている。

20 【0003】電界の作用によって電子を放出する電界電子放出源は、金属または半導体等の表面の印加電界を $10^9 V/m$ 程度にするとトンネル効果により障壁を通過して常温でも真空中に電子放出が行われる現象であり、熱エネルギーを利用する電子源（熱電子放出源）に比べ、省エネルギーで長寿命化が可能等、多くの優れた点を有している。エミッタ材料としては、シリコン等の半導体、タングステン、モリブデンなどの金属、ダイヤモンドライクカーボン（DL C ; Diamond-Like Carbon）等がある。

30 【0004】エミッタに印加される電界強度によって、その引き出し電流が決定されるため、低電圧駆動で高効率な電子放出源を構成するためには、鋭利な先端を持つエミッタを使用する必要があるため、前記半導体や金属等を使用してエミッタを形成する場合には、電子放出部の先端を鋭利な針状に加工することが必要となる。しかしながら、前記半導体や金属等の先端を鋭利な針状に加工することは容易でなく又、大規模な装置が必要になるため極めて高価になるという問題がある。

40 【0005】以上の点から、最近、カーボンナノチューブが電子放出材料として注目されつつある。カーボンナノチューブはその外径が $1 \sim 10 nm$ と非常に小さい線状のカーボン材料であり、形状的には電界集中が起きやすく低電圧で電子放出を行わせるのに十分な構造形態を持ち、その材料であるカーบอนは化学的に安定、機械的にも強靱であるという特徴を持つため、エミッタに適した材料である。

50 【0006】例えば、カーボンナノチューブを利用した電子放出源として、特開平 10-31954 号公報に開示された電子放出源がある。前記電子放出源は、カーボンナノチューブを含むペースト材料をカソード導体上、あるいは前記カソード導体上に被着された抵抗層上に印刷後、焼成し、その上方にリブ状のゲート電極を配置した構造のものがあり、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより、電子を放出させることが

できる。また、前記電子放出源を蛍光発光型表示器の電子放出源として使用する場合には、前記電子放出源に対向するように蛍光体を被着したアノード電極を設けて、これらを真空気密容器内に配設することによって蛍光発光型表示器を形成する。かかる構成とすることにより、前記ゲート電極及びアノード電極を所定の正電位に駆動することによって、前記カーボンナノチューブから放出される電子により前記蛍光体を励起し、発光表示させることができる。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】前記公報に記載された電子放出源においては、カーボンナノチューブを含むカーボン材料をペースト化し、このペースト材料を印刷形成後、乾燥、焼成するにすぎないため、前記カーボン材料をペースト化するための溶剤に含まれる成分が焼成後も残存し、これがカーボンナノチューブの表面を覆った状態でエミッタが形成されるため、エミッタの仕事関数が高くなってしまう。よって、低電圧での電子放出が困難になり又、電子放出効率が低いという問題があった。また、電子放出源として微細で複雑な構造の電子放出源の洗浄が困難であった。

【0008】また、カーボンナノチューブ以外にも微少なカーボン材料としてフラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセルあるいはカーボンナノホーン等が注目されているが、これらのペースト材料を用いてエミッタを形成した場合にも、前記同様に、低電圧で高効率に電子放出を生じさせることが困難であるという問題があった。したがって、前記方法で得られた電子放出源を蛍光発光型表示器に使用した場合に、低電圧の駆動では高輝度な発光表示を得ることが困難であるという問題があった。

【0009】本発明は、前記問題点に鑑み成されたもので、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材料を用いて、低電圧駆動で高効率な電子放出を可能にすることを課題としている。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、カソード導体とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源の製造方法において、絶縁基板にカソード導体を被着する工程と、前記カソード導体にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むペースト材料を被着してエミッタを形成する工程と、前記エミッタの表面をドライエッチングによりエッチング処理する工程と、前記エミッタから離間する位置にゲート電極を形成する工程とを備えて成ることを特徴とする電子放出源の製造方法が提供される。

【0011】また、本発明によれば、カソード導体とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源の製造方法において、絶縁基板にカソード導体を被着する工程と、前記カソード導体に抵抗層を被着する工程と、前記抵抗層にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むペースト材料を被着してエミッタを形成する工程と、前記エミッタの表面をドライエッチングによりエッチング処理する工程と、前記エミッタから離間する位置にゲート電極を形成する工程とを備えて成ることを特徴とする電子放出源の製造方法が提供される。

【0012】ここで、前記ドライエッチングとして、 H_2 又は O_2 を含むエッチングガス、あるいは、 $C_x H_y$ 系ガス又は $C_x H_y F_z$ 系ガスを含むエッチングガスを使用した反応性イオンエッチングを使用してもよい。また、本発明によれば、カソード導体とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源において、前記エミッタは、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材料を、直接又は抵抗層を介して前記カソード導体に被着すると共に、前記カーボン材料をドライエッチングによってエッチング処理することにより形成したことを特徴とする電子放出源が提供される。

【0013】さらに、本発明によれば、電子放出源及び蛍光体が被着されたアノード電極を真空気密容器内に配設し、前記電子放出源から放出される電子を前記蛍光体に射突させることにより発光表示を行う蛍光発光型表示器において、前記電子放出源電子放出源を使用したことを特徴とする蛍光発光型表示器が提供される。

【0014】

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて、本発明の実施の形態について説明する。尚、各図において同一部分には同一符号を付している。図1乃至図3は、本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための側断面図である。

【0015】まず、図1において、硼珪酸ガラス等の絶縁基板101上に、銀ペーストをスクリーン印刷により被着し、焼成することによって、カソード導体102を約 $5\mu m$ 程度の膜厚に被着形成する。次に、図2に示すように、カソード導体102の上部に、電子放出の安定化や電極短絡時の過電流防止を図るための抵抗体材料をスクリーン印刷により約 $5\mu m$ 程度の膜厚に被着し、焼成することによって抵抗層201被着形成する。抵抗層201の材料としては、 RuO_2 系の抵抗体材料等が使用できる。

【0016】次に、カーボンナノチューブを含むペース

ト材料を、図3に示すように、スクリーン印刷により抵抗層201上に塗布して、カーボンナノチューブを含むエミッタ301を約10 μ m程度の膜厚に形成する。

尚、カーボンナノチューブを含むペースト材料としては、アーク放電法によって生成したカーボンナノチューブを含むカーボン材料を、エチルセルローズをテルピオネールに溶解した溶液に、超音波等によって良く分散したものを使用することができる。また、抵抗層201との固着強度を増すために、焼成後にも残る無機系の接着剤（ガラス系、金属アルコキシド等）を適宜添加することができる。

【0017】次に、所定温度（例えば、約100度C程度）まで昇温してペースト状のエミッタ301を乾燥させた後、所定温度（例えば、約500度C程度）の大気中下で焼成することにより、絶縁基板101上に、カソード導体102、抵抗層201及びエミッタ301が積層被着されたカソード基板302が完成する。

【0018】次に、前記のようにして形成されたカソード基板302を反応性イオンエッチング（RIE）によりエッチング処理する。図6は、カソード基板301にRIE処理を施すための装置を示す図で、チャンバ601内に設けられた上部電極602に対向するように、下部電極603上にカソード基板302を配置し、図示しないガス注入、排出口を通してエッチングガスを注入、排出することによってエッチングガスを供給すると共に、接地された上部電極602と下部電極603との間に、高周波電源604から高周波（例えば13.56MHz）電力を供給する。これにより、カソード基板302のエミッタ301の表面をエッチング処理する。

【0019】ここで、エッチングガスとして、例えば、H₂又はO₂を含むエッチングガス、あるいは、CHF₃、CF₄、C₂F₆、C₃F₈、C₅F₁₂等のC_xH_y系又はC_xH_yF_z系ガスを含有するエッチングガス等が使用できる。前記エッチング処理により、エミッタ301のカーボンナノチューブの表面に被着した溶媒成分等が除去され、エミッタ301のカーボンナノチューブ自体がエミッタ301の表面に露出する。

【0020】次に、図4に示すように、カソード基板302上で各エミッタ301間の凹部内に、ガラス製絶縁層（リブ）401を約40 μ m程度の厚みに形成すると共に、該絶縁性リブ401上に約5 μ m程度の膜厚のゲート電極402を積層被着することにより、リブ状ゲート電極403を形成し、これにより電界放出型の電子放出源が完成する。尚、リブ状ゲート電極403の形成方法としては、例えば、転写用基板（図示せず）上に、ゲート電極402を形成した後、ゲート電極402上に絶縁性リブ401を積層形成し、さらに絶縁性リブ401上に接着剤（図示せず）を積層被着し、これらを、図4に示す位置に位置合わせを行って転写するようにしてもよい。

【0021】このようにして得られた電子放出源においては、カソード導体102とゲート電極402間に所定の電圧を印加することにより、エミッタ301の露出したカーボンナノチューブに電界の集中が生じる。したがって、電子放出の開始電圧が低くなり、低電圧で高効率に電子放出を生じさせることが可能になる。また、抵抗層201の存在により、電子放出の安定化や、ゲート電極402とエミッタ301とが短絡した際の過電流の防止が図り得る。

【0022】尚、本実施の形態においては、エミッタ301表面のエッチング処理は、リブ状ゲート電極403を形成する前に行うようにしたが、リブ状ゲート電極403を形成した後に行うようにしてもよい。また、エッチング処理は、RIEを使用した、プラズマエッチングやスパッタエッチング等、各種のドライエッチングが使用できる。さらに、ゲート電極をリブ状のゲート電極によって形成したが、メッシュ状ゲート電極等、他の構造のゲート電極を使用することもできる。また、電子放出の安定化や電極短絡時の過電流防止が特に必要とされない場合や、他の構造によって実現できる場合等には、抵抗層201は不要である。この場合、エミッタ301はカソード導体102に直接被着形成されることになる。

【0023】また、エミッタ301の材料としてカーボンナノチューブを含むカーボン材料を使用した、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセルあるいはカーボンナノホーンを含むカーボン材料も使用することが可能である。即ち、エミッタ301の材料として、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中、少なくとも一つを有するカーボン材料を含むペースト材料を使用することが可能である。

【0024】次に、前記電子放出源を使用して、蛍光発光型表示器を形成する。図5は、本発明の実施の形態に係る蛍光発光型表示器の一部切欠き側面図であり、前記の如くして製造した電子放出源を使用した例である。図5において、蛍光発光型表示器は、硼珪酸ガラスによって形成された背面基板としての絶縁基板101、硼珪酸ガラスによって形成された前面基板としての透光性の絶縁基板501、及び、絶縁基板101、501の周囲を封着するシールガラス504とを有し、その内部が真空状態に保持された真空気密容器を備えている。

【0025】また、前述したように、絶縁基板101の内面上には、カソード導体102、カソード導体102に連続して被着形成された抵抗層201、抵抗層201に連続して被着形成されたエミッタ301が積層被着されている。さらに、絶縁基板101の内面上にはエミッタ301間の凹部内に、絶縁性リブ401及びゲート電極402が積層されたリブ状ゲート電極403が被着形成されている。一方、絶縁基板501の内面上には、ア

ノード電極502及びアノード電極502に被着された蛍光体503が積層配設されている。

【0026】尚、文字やグラフィック等を表示する形式の蛍光発光型表示器の場合には、カソード導体102、アノード電極502及びゲート電極402は、各々、マトリクス状に形成する、あるいは、特定の電極をベタ状に形成して他の電極をマトリクス状に形成する等、適宜目的に応じたパターンに形成する。また、大画面表示装置の画素用発光素子として使用する蛍光発光型表示器の場合にも、前記各電極のパターンを適宜選定して形成する。

【0027】上記構成の蛍光発光型表示器において、カソード導体102、ゲート電極402及びアノード電極502に所定電圧の駆動信号を供給することにより蛍光体503が発光し、各電極の形成パターンや駆動信号に応じて、文字やグラフィック等の発光表示、あるいは発光素子としての発光表示を行わせることができる。このとき、エミッタ301の表面に露出したカーボンナノチューブに電界集中が生じるため、低電圧駆動により、高輝度で高品位な発光表示を得ることが可能になる。

【0028】以上述べたように本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法は、カソード導体とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード導体とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源の製造方法において、硼珪酸ガラス等の絶縁基板101に銀やアルミニウム等のカソード導体102を被着する工程と、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材料を電子放出材料として使用し該電子放出材料を含むペースト材料を前記カソード導体に被着してエミッタ301を形成する工程と、エミッタ301を焼成する工程と、前記焼成されたエミッタ301の表面をRIE等のドライエッチングによりエッチング処理する工程と、エミッタ301から離間した位置にゲート電極（例えば、リブ状あるいはメッシュ状のゲート電極）402を形成する工程とを備えて成ることを特徴としている。したがって、前記カーボン材料の表面に被着した溶媒成分等が除去されて、カーボン材料であるカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセルあるいはカーボンナノホーン自身が露出し、前記露出したカーボン材料に電界集中が生じるため、低電圧で高効率に電子放出を生じる電子放出源を製造することが可能になる。

【0029】また、前記製造工程中、カソード導体102を被着する工程とエミッタ301を形成する工程の間に、RuO₂系の抵抗材料等によって形成した抵抗層201をカソード導体102に被着する工程を付加するようにしてもよい。即ち、絶縁基板101上にカソード導体102を被着する工程と、カソード導体102に抵抗

層201を被着する工程と、抵抗層201にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材料を含むペースト材料を被着してエミッタ301を形成する工程とを備えるようにしてもよい。これにより、前記のように低電圧で高効率に電子放出を生じる電子放出源を製造することが可能になるだけでなく、電子放出の安定化や電極短絡時の過電流防止が可能電子放出源の製造方法が提供される。

【0030】また、本発明の実施の形態によれば、カソード導体102とゲート電極402間にエミッタ301を配設し、カソード導体102とゲート電極402間に電圧を印加することによりエミッタ301から電子を放出する電子放出源において、エミッタ301は、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材料によって形成されると共に、直接又は抵抗層201を介してカソード導体102に積層被着されて成り、前記カーボン材料はドライエッチングによってエッチング処理されていることを特徴とする電子放出源が提供される。したがって、低電圧で高効率に電子放出を発生することが可能になり又、電子放出の安定化や電極短絡時の過電流防止が可能になる。

【0031】さらに本発明の実施の形態によれば、蛍光表示管や蛍光発光管等、電子放出源、蛍光体及び前記蛍光体が被着されたアノード電極を真空気密容器内に配設し、前記電子放出源から放出される電子を前記蛍光体に射突させることにより発光表示を行う蛍光発光型表示器において、電子放出源として、前記のようにして得られた電子放出源を使用することにより、低電圧駆動により、高輝度で高品位な発光表示を得ることが可能になる。

【0032】尚、前記実施の形態においては、カソード導体102に対してゲート電極402を上方に配設する立体構造の電子放出源の例で説明したが、カソード導体とゲート電極の双方を絶縁基板上の同一平面上に配設することにより、平面的な電子放出源を構成することも可能である。

【0033】

【実施例】図7は本発明の実施例に係る電子放出源の特性評価を行うための装置を示す側断面図で、図8は本実施例の特性図である。図7で使用した電子放出源はカソード電極とエミッタ間の抵抗層を有しない構造の電子放出源であり、真空外囲器701を構成する一方の絶縁基板101内面にはカソード導体102及びエミッタ301が積層形成され、他方の基板702内面には、エミッタ301に対向してアノード電極502が被着されている。エミッタ301は、カーボンナノチューブを含むカーボン材料によって形成されている。

【0034】また、カソード導体102とアノード電極

502の間に、直流電源703及び電流計704の直列回路が接続されている。カソード導体102とアノード導体502の距離は200 μ mで、カソード導体102及びエミッタ301の大きさは1mm \times 1mmの正形状に形成されている。

【0035】尚、エミッタ301のエッチング処理方法としては図6の装置を用いたRIE処理を行い、エッチング条件としては、(1)エッチングガスがO₂の場合は、ガス流量が50sccm、交流電源604の出力が160W、チャンバ601内の圧力が5Pa、エッチング時間が120secであり、又、(2)エッチングガスがCHF₃の場合は、ガス流量が80sccm、交流電源604の出力が160W、チャンバ601内の圧力が5Pa、エッチング時間が120secで行った。

【0036】図8において、エミッタ301の放出電流I_eと直流電源703の出力電圧V_g(V)のI-V特性から明らかなように、エッチングガスとしてCHF₃を用いてエッチング処理した場合の方が、エッチング処理しない場合(未処理)よりも、低電圧で大きな電流が得られた。また、エッチングガスとしてO₂を用いた場合には、さらに低電圧で大きな電流が得られ、電子放出特性がより向上していることがわかる。

【0037】

【発明の効果】本発明によれば、低電圧で高効率な電子放出源の製造方法を提供することが可能になる。これにより、電子放出特性の優れた電子放出源を提供することが可能になる。また、低電圧駆動が可能で、高輝度で高品位な蛍光発光型表示器を提供することが可能になる。


【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための側断面図で、絶縁基板にカソード導体を被着する工程を示す図である。

【図1】



【図3】



【図2】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための側断面図で、カソード基板に抵抗層を被着する工程を示す図である。

【図3】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための側断面図で、抵抗層にエミッタを被着する工程を示す図である。

【図4】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための側断面図で、ゲート電極を被着する工程を示す図である。

【図5】本発明の実施の形態に係る蛍光発光型表示器の一部切欠き側面図である。

【図6】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法におけるエッチング処理工程を説明するための図である。


【図7】本発明の実施例に係る電子放出源の特性を測定するための装置を示す図である。

【図8】本発明の実施例に係る電子放出源の特性図である。


【符号の説明】

- 101・・・真空気密容器を構成する前面基板としての絶縁基板
- 102・・・カソード導体
- 201・・・抵抗層
- 301・・・エミッタ
- 302・・・カソード基板
- 401・・・リブ
- 402・・・ゲート電極
- 501・・・真空気密容器を構成する背面基板としての絶縁基板
- 502・・・アノード電極
- 503・・・蛍光体
- 504・・・真空気密容器を構成するシールガラス


【図2】




【図4】




【図5】




【図7】



【図6】



【図8】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.